



240020349787



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0656

R62/c

No 2024030970

检 验 报 告



样品名称

1000ml 盒（配盖）

委托单位

绿赛可新材料（云南）有限公司

检验类别

委托检验

中轻纸品检验认证有限公司

国家纸张质量检验检测中心

签发日期 2024 年 04 月 01 日

地 址：北京市朝阳区望京启阳路 4 号中轻大厦 3 层 306 室

电 话：010-64778139 64778116

E-mail: tc8139@126.com

邮 编：100102

传 真：010-64778114

网 址：www.sicp.net.cn

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

№2024030970

共 3 页 第 1 页

委托单位	绿赛可新材料（云南）有限公司		
委托单位地址	云南省临沧市耿马县耿马绿色工业园区		
样品名称	1000ml 盒（配盖）		
规格型号	----	商 标	----
生产日期/批号	2024.03.10/B	质量等级	食品接触用
生产单位	绿赛可新材料（云南）有限公司	来样方式	寄样
样品状态	成品模塑餐盒，塑料袋包装	到样日期	2024 年 03 月 20 日
检验项目	1.尺寸偏差；2.漏水性；3.耐温性能；4.负重性能；5.跌落试验；6.水分；7.感官要求；8.总迁移量；9.重金属（以 Pb 计）；10.铅（Pb）；11.砷（As）；12.荧光性物质；13.甲醛；14.1,3-二氯-2-丙醇（1,3-DCP）；15.3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）；16.大肠菌群；17.沙门氏菌；18.霉菌。		
检验起止时间	2024 年 03 月 21 日 ~ 2024 年 04 月 01 日		
检验依据	GB/T 36787-2018、GB 4806.1-2022 及相关测试方法标准（详见数据页）		
判定依据	GB/T 36787-2018、GB 4806.8-2022		
环境条件	物理性能检验：温度（23.0±1.0）℃ 相对湿度（50.0±2.0）%R.H.		
检验结论	本样品所检项目检验结果符合 GB/T 36787-2018、GB 4806.8-2022 要求。 (加盖检验检测专用章) 签发日期：2024 年 04 月 01 日 检验检测专用章 101020424457		
备注	----		

批准：李红军 审核：曹沅 编制：王瑶

说明：

- 1、报告无中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效，复制报告未重新加盖中轻纸品检验认证有限公司检验检测专用章无效。
- 2、报告涂改无效，报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 3、对检验结果和判定的异议申诉须在报告收到之日起 15 日内提出，逾期不予受理。
- 4、检验报告中样品名称、委托单位名称及地址、生产单位名称、商标、质量等级、规格型号及生产日期均由委托单位提供，本公司不负责确认。
- 5、委托检验报告仅对收到的样品负责。未经检验机构同意，不得用于不当宣传。
- 6、报告未骑缝盖章无效。

中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

№2024030970

共 3 页 第 2 页

检验项目			单位	标准值	实测值	判定	检验方法
尺寸偏差	底部长边	上偏差	mm	±2	+1	合格	GB/T 36787-2018 中 6.3
		下偏差			-0		
	底部短边	上偏差		±2	+0		
		下偏差			-1		
	高	上偏差		±2	+1		
		下偏差			-1		
漏水性			----	无渗漏	无渗漏	合格	GB/T 36787-2018 中 6.5
耐温性能	(95±5)℃ 水, 30min		----	无阴渗、无渗漏、无变形	无阴渗、无渗漏、无变形	合格	GB/T 36787-2018 中 6.6
	(95±5)℃ 油, 30min			无阴渗、无渗漏、无变形	无阴渗、无渗漏、无变形		
负重性能			%	≤7.0	2.2	合格	GB/T 36787-2018 中 6.8
跌落试验			----	无破损	无破损	合格	GB/T 36787-2018 中 6.11
水分			%	≤7.0	3.2	合格	GB/T 462-2008
感官要求	感官		----	色泽正常, 无异臭、霉斑或其他污物	色泽正常, 无异臭、霉斑或其他污物	合格	GB 4806.8-2022
	浸泡液			迁移试验所得浸泡液不应有异常着色、异臭等感官性能的劣变	迁移试验所得浸泡液无异常着色、无异臭等感官性能的劣变		
总迁移量	10% (体积分数) 乙醇 (70℃, 2h)		mg/dm ²	≤10	1.5	合格	GB 31604.8-2021
	异辛烷 (70℃, 2h)			≤10	3.1		
	4% (体积分数) 乙酸 (70℃, 2h) [三氯甲烷提取]			≤10	2.0		
重金属 (以 Pb 计) [4%乙酸 (体积分数) (60℃, 2h)]			mg/kg	≤1	<1	合格	GB 31604.9-2016 中 第一法
铅 (Pb)			mg/kg	≤3.0	0.400	合格	GB 31604.49-2023 中 第一篇第一法
砷 (As)			mg/kg	≤1.0	0.043	合格	GB 31604.49-2023 中 第一篇第一法



中轻纸品检验认证有限公司
国家纸张质量检验检测中心
检 验 报 告

№2024030970 共 3 页 第 3 页

检验项目	单位	标准值	实测值	判定	检验方法
荧光性物质 [波长 254nm 和 365nm]	----	阴性	阴性	合格	GB 31604.47-2023
甲醛	mg/dm ²	≤1.0	未检出 (检出限为 0.02mg/dm ²)	合格	GB 31604.48-2016、 GB 4806.8-2022 中附 录 A
1,3-二氯-2-丙醇 (1,3-DCP) [热水提取 (80℃, 2h)]	μg/L	不得检出	未检出 (检出限为 2.0μg/L)	合格	GB 4806.8-2022 中附 录 C
3-氯-1,2-丙二醇 (3-MCPD) [热水提取 (80℃, 2h)]	μg/L	≤12	未检出 (检出限为 2.0μg/L)	合格	GB 4806.8-2022 中附 录 C
大肠菌群	/50 cm ²	不得检出	未检出	合格	GB 14934-2016 中附 录 B.2
沙门氏菌	/50 cm ²	不得检出	未检出	合格	GB 4789.4-2016、GB 14934-2016 中附录 C
霉菌	CFU/g	≤50	<10	合格	GB 4789.15-2016 中 第一法
备注: S/V=6 dm ² /L。					

